

Bona Decking Oil

Technisches Merkblatt

Finishing



Bona Decking Oil ist eine konzentrierte, modifizierte Mischung aus Pflanzenölen für eine hervorragende Imprägnierung und einen lang anhaltenden Schutz von Holzterrassen und anderen Holzoberflächen im Außenbereich. Es unterstreicht die natürliche Holzmaserung, erhöht den Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit, und reduziert die Gefahr von Rissen und Verdrehungen.

- Langlebiger Schutz gegen Bewitterung
- Enthält UV-Blocker
- Reduziert die Gefahr von Rissen und Verdrehungen
- Schnelle Trocknung und einfach in der Anwendung
- Geringer VOC-Gehalt, sowie geruchsarm

Technische Daten

Basis:	Modifizierte Pflanzenöle
Farben:	Neutral (farblos), Mahagoni, Teak, Grey (grau)
VOC-Gehalt:	~6 %
Verdünnung:	Nicht verdünnbar
Trockenzeit:	- Zwischen den Aufträgen: ca. 30-60 Minuten - Leichte Nutzung: nach ca. 24 Std.
Auftragsgeräte:	Streichbürste oder Pinsel
Gesamtverbrauch:	ca. 20 m ² /Liter, in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes
Kennzeichnung:	Nicht kennzeichnungspflichtig
Flammpunkt:	Risiko der Selbstentzündung, mehr Informationen im Sicherheitsdatenblatt
GISCODE:	Ö40+
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Reinigung:	Arbeitsgeräte mit Bona S100. Angetrocknetes Material kann mit Aceton entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Die Temperatur darf während der Lagerung und dem Transport nicht unter +5°C oder über +25°C liegen
Lieferform:	2,5 & 10 Liter

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Vorbereitung

Die zu behandelnde Oberfläche muß trocken und bis auf das rohe Holz geschliffen sein. Die Holzfeuchte sollte 18% nicht übersteigen. Geöltes, gewachstes oder bewittertes Holz sollte gründlich mit dem Bona Deep Clean System, oder dem Bona Decking Reviver vor einem neuen Ölauftrag gereinigt werden.

Neu verlegte Holzterrassendielen dürfen nicht unmittelbar nach der Verlegung behandelt werden, sondern müssen sich erst einige Wochen den klimatischen Bedingungen angepaßt haben. Dies bewirkt eine Öffnung der Poren und eine hiermit verbundene höhere Saugfähigkeit des Holzes.

Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen bei einer Außentemperatur von 18 - 25° C. Hohe Temperaturen und eine geringe Luftfeuchtigkeit verringern die Trockenzeit, niedrige Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. **Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt +13°C.**

Aufbau

Unbehandeltes Holz

1-2 aufeinander folgende
Aufträge von Bona Decking Oil



Bona[®]

Bona Decking Oil

Technisches Merkblatt

Finishing



Verarbeitung

Gebinde vor Gebrauch ausreichend aufschütteln

1. Tragen Sie Bona Decking Oil mit einer Fußbodenstreichbürste oder einem Pinsel dünn und gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auf.
2. Bei Sättigung des Holzes ist dann der Überschuß mit saugfähigen Baumwolltüchern, Bona Wool Pad's oder Bona Waffeltüchern trocken zu reiben.
3. Lassen Sie die Oberfläche vor Gebrauch mind. 24 Stunden trocknen. Die Oberfläche darf in dieser Zeit nicht betreten werden. Sollte in dieser Zeit Regenwasser auf die Oberfläche gelangen, ist u. U. nach Abtrocknung ein weiterer, dünner Ölauftrag durchzuführen und dieser ebenso trocken zu reiben.

WARNUNG: BONA DECKING OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE.
GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN UND
PADS NUR IN GESCHLOSSENEN BEHÄLTERN ODER IN WASSER
AUFBEWAHREN

Trockenzeit (bei 20°C/60% relative Luftfeuchte) : ca. 24 Std., längere Trockenzeiten bei geringeren Temperaturen oder höheren Luftfeuchtigkeiten

Reinigung&Pflege

Die Holzoberfläche gelegentlich mit Bona Soap im Wischwasser reinigen. Bei einer leicht beginnenden Holzvergrauung ist nach der Reinigung ein erneuter Auftrag von Bona Decking Oil durchzuführen. Bei intensiven Verunreinigungen, Algenbildungen o. ä. ist die Holzoberfläche gründlich mit dem Bona Deep Clean System, oder dem Bona Decking Reviver vor einer erneuten Ölbehandlung zu reinigen.

Weitere Produktinformationen, Sicherheitsdatenblätter usw. sind unter www.bona.com/de verfügbar.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 22 52 82

Bona[®]