

Technisches Datenblatt – TDB 03.06 ACRYL EXTERIEUR

ACRYL EXTERIEUR

Table of the Workship In String of the Balling Ingening Ingenina Ingenina Ingenina Ing Produkt 1-Komponenten-Dichtstoff für außen und innen, auf Basis eine

Acryldispersion. Für Fugen und Anschlüsse, die keiner dauerhaften Wasserwirkung ausgesetzt sind. Nach anbringen bildet das Produkt, durch verdunsten von Wasser, eine plastisch elastische Masse. Bildet eine feste, dauerelastische, frost- und wetterbeständige Verbindung zwischen den

unterschiedlichsten Bau-Materialien.

Eigenschaften ☑ Lösemittelfrei

☑ Nicht korrosiv gegenüber Metall

☑ Hohe Haftfähigkeit auf Holz, Gipskarton, Mauerwerk, Beton u.ä.

☑ Überstreichbar mi Acryl- und Dispersionsfarben

☑ Geruchlos

Anwendung - Für innen und außen Anwendungen

Weil das Material unmittelbar nach Anwendung Regenfest ist sind keine

Einschränkungen wegen Wettervoraussetzungen erforderlich.

- Ideal für Anschlussfugen im Bau zwischen Holz- und Metallfenster und

Beton und Mauerwerk

- Fugen zwischen Gasbetonplatten.

- Im Allgemeinen haftet ohne Voranstrich auf viele Baumaterialen wie Beton,

Mauerwerk, Gasbeton, lackiertem Holz, anodisiertem Aluminium und

Hart-PVC.

Verpackung Kartusche 310 ml, Schlauchbeutel 600 ml

Farbe Weiß, grau, braun und schwarz

Technische Angaben

Basis - Acrylemulsion Konsistenz - Thixotrope Paste

Dichte g/ml 1,55 Trockenanteil % 83

Temperaturbeständigkeit °C –20 / +75 nach Aushärten

Anwendungstemperatur °C +5/+40

Temperaturbeständigkeit °C –15 während des Transports

 $\begin{array}{ccccc} \text{Auspressrate} & \text{g/Min.} & 700 & 3\text{mm} \, / \, 6,3 \, \text{bar} \\ \text{Hautbildungszeit} & \text{Min..} & 5 & \text{bei } 23^{\circ}\text{C} \, / \, 55\% \, \text{RLF} \end{array}$

Aushärtungszeit mm 0,5-1,0 nach 24 Std./ bei 23°C / 55% RLF

Praktische Dehnfähigkeit % ±20 Rückstellvermögen % 20 ISO 7390

(60 % Dehnung)
Standvermögen mm <2 ISO 7390

Bruchdehnung % 320 DIN 53504 2mm Schicht
Modul 100% MPa 0,25(N/mm²) DIN 53504 2mm Schicht

Shore-A Härte (3 s) °Sh.-A. 20 DIN 53505 2mm Schicht
Lagerung Monate 18 bei Temperatur von +5°C bis +25°C

Minimal Fugenbreite mm 4
Maximal Fugenbreite mm 25

Ungefährer Verbrauch Formel $Fugenlänge[m] = \frac{Kartuscheninhalt[ml]}{Fugenbreite[mm]xFugentlefe[mm]}$

DISTYK GmbH

Wolfholzgasse 1/3 2345 Brunn am Gebirge Österreich UID: ATU71097626 FN: ATU71097626 +43 (0) 2236 374038 info@distyk.at

www.distyk.at



Ungefährer Verbrauch aus

Kartusche 310 ml

Beispiel Fugentänge $[m] = \frac{310[ml]}{4[mm] \times 6[mm]} = 12.9n$

Ungefährer Verbrauch aus

Kartusche 310 ml

12,9

Für Fuge 4 x 6 mm

Spezifikation

ISO 11 600 F-12,5 P

m

Einschränkungen

Nicht geeignet für Unterwasserfugen und nicht für PP, PE, Teflon und

Bitumen Untergründe. Überstreichen mit hochgefüllte Dispersionsfarben kann

zu Rissbildung in der Farbe führen.

Untergrund

Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln mit Wasser verdünntem Acryl Universal oder mit DISTYK Baugrundierung, Tiefengrund NANO oder Haftbrücke je nach

Untergrund. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

Hinweis

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Anwendung entstehen.

Reinigung

Nicht ausgehärtetes Material und Werkzeuge können mit DISTYK Reinigungstücher, ausgehärtetes Material kann mit Terpentin gereinigt

werden. Hände: Wasser und Seife, regenerierende Handcreme.

Sicherheit

Siehe «Sicherheitsdatenblatt 03.06».

Lagerung

In der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen von +5°C bis

+25°C, Verbrauchsdatum auf der Verpackung.

Aktualisierung

Aktualisiert am 14.11.2016

Ausgestellt: am 29.11.2013

Das Produkt ist innerhalb der Garantiezeit mit der Spezifikation konform. Die angeführten Informationen und die zur Verfügung gestellten Angaben sind auf unseren eigenen Erfahrungen, Forschungen und objektiven Tests begründet und wir gehen davon aus, dass sie zuverlässig und genau sind. Trotzdem kann die Firma nicht die unterschiedlichen Verwendungsarten, wo und unter welchen Bedingungen das Produkt appliziert wird und auch nicht die eingesetzten Applikationsmethoden kennen, deshalb gewährt sie unter keinen Umständen eine Garantie, die über den Rahmen der angeführten Informationen, was die Eignung des Produktes für bestimmte Anwendungen und auch die Vorgehensweisen der Anwendungen betrifft. Die oben angeführten Angaben haben einen allgemeinen Charakter. Jeder Nutzer ist dazu verpflichtet sich von der Eignung durch eigene Tests zu überzeugen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.