

## Technisches Datenblatt – TDB 03.12 ACRYL GIPSKARTON



**Produkt** Hochwertiger 1-Komponenten-Dichtstoff auf Acrylemulsionsbasis. Speziell für Gipskartonfugen und Anschlüsse, sowie Gipskartonverbindungen mit unterschiedlichsten Materialien, die keiner dauerhaften Wasserwirkung ausgesetzt sind. Temperaturbeständig von -20°C bis +75°C.

- Eigenschaften**
- Lösemittelfrei
  - Nicht korrosiv gegenüber Metall
  - Hohe Haftfähigkeit auf Holz, Gipskarton, Mauerwerk, Beton u.ä.
  - Überstreichbar mit Acryl- und Dispersionsfarben
  - Geruchlos

- Anwendung**
- Für innen und \*außen Anwendungen
  - \*Außenanwendung möglich während gut trocknende Wetterbedingungen. Nach durchhärten ist regenfest.
  - Ideal für Anschlussfugen im Bau zwischen Holz-, Kunststoff- und Metallfenster und Beton oder Mauerwerk.
  - Fugen zwischen Treppe und Wand, Decke und Wand, bei Fensterbankanschlüssen und Gasbetonkonstruktionen.
  - Im Allgemeinen haftet ohne Voranstrich auf viele Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Gasbeton, lackiertem Holz, anodisiertem Aluminium und Hart-PVC in Bauwesen.

**Verpackung** Kartusche 310 ml, Schlauchbeutel 600 ml  
**Farbe** Weiß, grau

### Technische Angaben

Basis	-	Acrylemulsion	
Konsistenz	-	Thixotrope Paste	
Dichte	g/ml	1,51	
Trockenanteil	%	85	
Temperaturbeständigkeit	°C	-20 / +75	nach Aushärten
Anwendungstemperatur	°C	+5 / +40	
Temperaturbeständigkeit	°C	-15	während des Transports
Auspressrate	g/Min.	550	3mm / 6,3 bar
Hautbildungszeit	Min..	10	bei 23°C / 55% RLF
Aushärungszeit	mm	0,5-1,0	nach 24 Std./ bei 23°C / 55% RLF
Praktische Dehnfähigkeit	%	±12,5	
Standvermögen	mm	<2	ISO 7390
Bruchdehnung	%	300	DIN 53504 2mm Schicht
E-Modul 100%	MPa	0,1(N/mm <sup>2</sup> )	DIN 53504 2mm Schicht
Shore-A Härte (3 s)	°Sh.-A.	20	DIN 53505 2mm Schicht
Lagerung	Monate	18	bei Temperatur von +5°C bis +25°C
Minimal Fugenbreite	mm	4	
Maximal Fugenbreite	mm	25	
Ungefährer Verbrauch	Formel	$\text{Fugenlänge [m]} = \frac{\text{Kartuscheninhalt [ml]}}{\text{Fugenbreite [mm]} \times \text{Fugentiefe [mm]}}$	

Ungefährer Verbrauch aus  
Kartusche 310 ml

Beispiel 
$$\text{Fugenlänge [m]} = \frac{310 \text{ [ml]}}{4 \text{ [mm]} \times 6 \text{ [mm]}} = 12,9 \text{ m}$$



Ungefährer Verbrauch aus 310 ml Kartusche m 12,9 Für Fuge 4 x 6 mm

- Einschränkungen** Nicht geeignet für Unterwasserfugen und nicht für PP, PE, PC, PMMA, PTFE, Neopren, Teflon und Bitumen Untergründe. Überstreichen mit hochgefüllte Dispersionsfarben kann zu Rissbildung in der Farbe führen.
- Untergrund** Haftflächen müssen fest, sauber, trocken, öl-, fett- und staubfrei sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln mit DISTYK Baugrundierung, Tiefengrund NANO oder Haftbrücke je nach Untergrund. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.
- Hinweis** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Anwendung entstehen.
- Reinigung** Nicht ausgehärtetes Material und Werkzeuge können mit DISTYK Reinigungstücher, ausgehärtetes Material kann mit Terpentin gereinigt werden. Hände: Wasser und Seife, regenerierende Handcreme.
- Sicherheit** Siehe «Sicherheitsdatenblatt 03.12».
- Lagerung** In der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C, Verbrauchsdatum auf der Verpackung.

**Aktualisierung** Aktualisiert am 23.11.2016

**Ausgestellt:** am 24.05.2012

*Das Produkt ist innerhalb der Garanzzeit mit der Spezifikation konform. Die angeführten Informationen und die zur Verfügung gestellten Angaben sind auf unseren eigenen Erfahrungen, Forschungen und objektiven Tests begründet und wir gehen davon aus, dass sie zuverlässig und genau sind. Trotzdem kann die Firma nicht die unterschiedlichen Verwendungsarten, wo und unter welchen Bedingungen das Produkt appliziert wird und auch nicht die eingesetzten Applikationsmethoden kennen, deshalb gewährt sie unter keinen Umständen eine Garantie, die über den Rahmen der angeführten Informationen, was die Eignung des Produktes für bestimmte Anwendungen und auch die Vorgehensweisen der Anwendungen betrifft. Die oben angeführten Angaben haben einen allgemeinen Charakter. Jeder Nutzer ist dazu verpflichtet sich von der Eignung durch eigene Tests zu überzeugen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.*

## DISTYK GmbH

Wolfholzgasse 1/3  
2345 Brunn am Gebirge  
Österreich

UID: ATU71097626  
FN: ATU71097626

+43 (0) 2236 374038  
info@distyk.at

[www.distyk.at](http://www.distyk.at)