


## ADLER Positiv Plus Wachsbeize

11770 ff



### Beschreibung

Wasserverdünnbare Wachsbeize für Nadelhölzer auf Basis synthetischer Spezialfarbstoffe sowie Bienenwachs für wasserabweisende Oberflächen mit samtweichem Griff und markantem positivem Beizbild.

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und bei Bedarf mit **ADLER Positiv Plus Wachsbeize Farblos 11770** aufhellbar.

### Anwendungsgebiete

Spezialprodukt für geschliffene, gebürstete, gehackte, geschruppte und gehobelte Nadelhölzer wie z. B. Fichte oder Tanne, wenn in einem Arbeitsgang ein positives Beizbild erzielt und nach dem Beizauftrag nicht mehr überlackiert werden soll. Ideal für Wand- und Deckenvertäfelungen sowie wenig beanspruchte Wohnmöbel. Nicht für Sitz- oder Tischflächen verwenden.

### Verarbeitung

Gebürstete, gehackte, geschruppte oder gehobelte Flächen werden ohne weitere Vorbehandlung gebeizt. Glatte Flächen mit Körnung 120 schleifen. Wässern des geschliffenen Holzes und nach Trocknung Glätt-schliff mit Körnung 150 ist vorteilhaft.

Harzreiche Nadelhölzer wie Kiefer oder Zirbe zuerst entharzen (vgl. ARL für das Entharzen) und mit Körnung 120 nachschleifen.

ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770 ff vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Die Beize gleichmäßig im Spritzverfahren (**Druckluft-Spritzen: Düsengröße 1,5 - 1,8 mm, Spritzdruck 2,0 - 2,5 bar**) oder mit einem breiten weichen Pinsel (für kleinere Flächen) auftragen, sodass die Flächen leicht nass erscheinen.

**Trockenzeit** (Raumtemperatur 20 °C): ca. 12 Stunden, am besten über Nacht. Der Positiveffekt entwickelt sich in der ersten Phase der Trocknung (ca. 20 min), während der keine forcierte Trocknung erfolgen darf.

Die getrockneten Flächen werden mit einer Glättebürste (Fiber-Leder-Kombination) oder einem Maschinenbürstaggreat in Strukturrichtung ausgebürstet, sodass eine seidenglanzende Oberfläche mit samtweichem Griff entsteht.

Ein Überlackieren ist **nicht möglich**.

Das Wachsen der ausgebürsteten Flächen mit ADLER Ceradur-Spritzwachs 50711 oder ADLER Naturnah Hartwachs 96050 bietet einen zusätzlichen Oberflächenschutz.

**Vor Beginn der Beizarbeiten soll stets auf dem Originalholz eine Probebeizung durchgeführt werden, um den Endfarbton beurteilen zu können. Für eine Kommission nur Beize der gleichen Charge verwenden.**

**Beize aus der Spritzpistole oder mit Holzstaub verunreinigte Beize nicht mehr in das Gebinde mit Originalbeize zurückleeren.**

Beachten Sie bitte unsere „**Arbeitsrichtlinien für das Beizen von Holz**“ sowie das **Sicherheitsdatenblatt**.

## **Ergiebigkeit**

8 – 10 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag, je nach Form der zu beizenden Teile.

## **Lieferform**

1 l, 5 l

## **Lagerung**

Kühl, aber frostfrei

## **Haltbarkeit**

1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden

## **Farbtöne**

Farblos	11770
Fichte gedämpft	11771
Fichte alt	11772
Bergfichte	11773
Fichte Lehm	11774
Waldfichte	11775
Fichte gekocht	11776
Fichte gelaugt	11777