



## Quarzgrund

Haftbrücke und Anstrich für mineralische Untergründe mit geringer Saugfähigkeit

Verfügbarkeit		
Anz. je Palette	48	32
<b>Größe / Menge</b>	<b>5 l</b>	<b>12,5 l</b>
Gebinde-Typ	Eimer K	Eimer K
Gebinde-Schlüssel	05	13
<b>Art-Nr.</b>		
2810	■	■

### Verbrauch

Ca. 0,2 - 0,3 l/m<sup>2</sup> je nach Untergrund  
Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.



### Anwendungsbereiche



- Untergründe mit niedrigem Saugvermögen (geschalter Ortbeton, Betonfertigteile)
- Haftbrücke für mineralische und organische Spachtel und Dünnschichtputze
- Strukturgebende Grundbeschichtung
- Auf keramischen Belägen

### Eigenschaften



- Rauigkeits-/griffigkeitserhöhend
- Hohes Haftvermögen
- Weiß pigmentiert
- Grobgefüllt
- Alkalibeständig

### Produktkenndaten


Trägermaterial	Wasser
Festkörpergehalt	70 %
Dichte (20 °C)	Ca. 1,40 g/ml
Viskosität	Ca. 2000 mPa
Wasserdampfdurchlässigkeit	s <sub>d</sub> -Wert < 0,5 m bei 0,25 l/m <sup>2</sup>
Größtkorn	0,7 mm
pH-Wert	8
Aussehen	Weiß pigmentiert

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

### Arbeitsvorbereitung

- Anforderungen an den Untergrund  
Tragfähig, trocken, sauber, staub- und rissfrei (ausgenommen Haarrisse).  
Frei von bauschädlichen Salzen.

### Verarbeitung



- Verarbeitungsbedingungen  
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C.  
  
Material gut aufrühren.  
Material durch Streichen, Rollen oder Spritzen gleichmäßig auftragen.



Verarbeitungshinweise

Baumängel, wie z. B. Risse, rissige Fugen, fehlerhafte Anschlüsse, aufsteigende Feuchtigkeit vor der Anwendung beseitigen.  
Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen.  
Bei Maschinenverarbeitung bitten wir um Rücksprache mit dem Remmers Technik Service, Tel. 05432 83900.

- **Trocknung**  
Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden überarbeitbar.  
Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern generell die angegebenen Zeiten.

Hinweise

Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.  
Die aktuellen technischen Regelwerke sind zu berücksichtigen.  
Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.  
Stets Probefläche(n) anlegen!

Arbeitsgeräte / Reinigung

Lammfellrollen, Flächenstreicher, geeignetes Spritzgerät




Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

- Remmers Werkzeuge
- [Flächenstreicher \(4540\)](#)
  - [Farbrolle FC \(4913\)](#)
  - [Rollerbügel \(4449\)](#)
  - [Nylon-Rolle Profi \(5045\)](#)
  - [Nylon-Rolle Standard \(5066\)](#)
  - [Heizkörperpinsel \(4541\)](#)

Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 12 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Persönliche Schutzausrüstung

Bei Spritzverarbeitung Atemschutzgerät Partikelfilter P2 und Schutzbrille erforderlich. Geeignete Schutzhandschuhe und -kleidung tragen.

GISCODE

BSW20

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/a
2010:	30g/l
max.:	1g/l

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.